

## Lamina de datos técnicos

Producto	Estándar Técnico	Aleación- Temple	Especificación (mm)									
Lamina de aluminio	ASTM-B 209	3003 H16	0.56, 1.0 mm									
			Resistencia de la Tracción	Elongación(%)								
			186 MPa	>=3.2%								
Composición Química(%)												
Aleación		Fe	Si	Cu	Mn	Mg	Ni	Zn	Zr	Ti	Other	Al
3003	Estándar	0.700	0.600	0.05-0.2	1.0-1.5	/	/	0.100	/	/	0.150	Resto
	0.56 mm	0.546	0.461	0.105	1.246	/	/	0.059	/	/	0.003	
	1.0 mm	0.506	0.426	0.116	1.314	/	/	0.046	/	/	0.004	